



VIDA GOMMA BASE BEIGE

FICHA TÉCNICA

S/N	PRUEBA	UNIDAD	ESTANDART	RESULTADO	CONDICIONES
1	ESPEJOR	mm	±0.1	2.7	SATRA PM136
2	DUREZA	IRHD	90±2	90	BS903:A26
3	DENSIDAD	g/cm ³	<1.5	1.43	BS903: PART A1
4	FLEXION DE ROSS	mm	2	0.000	SATRA PM60:1987 25°C. 50,000 GIROS
5	ABRACION	mm ³	<600	PASS	SATRA PM174

Todo lo mencionado, la informacion técnica y las recomendaciones que se especifican en éste documento se basan en pruebas o experiencias que VIDAMA considera confiables. Sin embargo, muchos factores que están fuera del alcance de VIDAMA pueden afectar el uso y el rendimiento del producto en alguna aplicacion especifica, entro de los factores también se incluyen las condiciones ambientales y el tiempo bajo las cuales se utiliza el producto. Estos factores solamente pueden ser conocidos y controlados por el usuario, por lo tanto es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si es el que requiere y sea adecuado con el método de aplicación que utiliza.